

AFINITICA® SOLDADURA ADHESIVA METAL +

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tecnología	Cianoacrilato
Tipo de química	Cianoacrilato de etilo (Comp.A) – Acrílica (Comp.B)
Aspecto (Comp. A)	Gel transparente
Aspecto (Comp. B)	Gel gris
Aspecto (Mezcla)	Gel gris
Componentes	Bicomponente (requiere mezcla)
Viscosidad	Alta Gel tioxotrópico
Curado	Curado tras la mezcla de dos componentes

AFINITICA® Soldadura Adhesiva Metal + es un adhesivo instantáneo con relleno de holgura y con excelentes propiedades de unión a una amplia gama de materiales y superficies. Esta formulación tiene una especial capacidad de adhesión a superficies metálicas, incluido aluminio y presenta resistencia a elevadas temperaturas. Además de esta especial adhesión a sustratos metálicos, este producto tiene también excelentes propiedades en otros muchos sustratos (madera, plásticos, vidrio...). Esta formulación bicomponente ofrece un alto poder de adhesión con un tiempo de curado de sólo 5 minutos. El tiempo de trabajo es de 6 minutos, que puede llegar a los 10 minutos si se trabaja en continuo. La consistencia del gel permite aplicaciones verticales y en altura, mientras que el mezclador estático asegura una aplicación precisa y uniforme para un resultado excepcional.

PROPIEDADES TÍPICAS DEL MATERIAL SIN CURAR**PARTE A:**

Densidad relativa, 25 °C, g/cm <sup>3</sup> :	1,1
Viscosidad, 25 °C, mPa·s (cP):	
Husillo 14, velocidad 1,5 rpm	100.000 – 200.000
Viscosidad, 25 °C, mPa·s (cP):	
Husillo 14, velocidad 10 rpm	20.000 – 35.000

**PARTE B:**

Densidad relativa, 25 °C, g/cm <sup>3</sup> :	1,1
Viscosidad, 25 °C, mPa·s (cP):	
Husillo 14, velocidad 1,5 rpm	60.000 – 90.000
Viscosidad, 25 °C, mPa·s (cP):	
Husillo 14, velocidad 10 rpm	10.000 – 25.000

**MEZCLA (A y B):**

Tiempo abierto a 25 °C:	5 – 7 minutos
-------------------------	---------------

Tiempo de trabajo a 25 °C (en el mezclador):

6 – 7 minutos

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE CURADO

El curado se inicia al mezclar los componentes de la parte A y la parte B. La resistencia a la manipulación se alcanza rápidamente; la resistencia máxima se obtiene en 24 horas.

**TIEMPOS DE FIJACIÓN**

El tiempo de fijación es aquél al cual una unión adhesiva (250 mm<sup>2</sup>) es capaz de soportar una carga de 3 kg durante 10 segundos.

El tiempo de fijación depende del material. La siguiente tabla muestra el tiempo de fijación para distintos materiales:

	Tiempo (s)
Madera de haya	20 – 50
ABS	40 – 70
Aluminio A5754	30 – 100
Aluminio A5083	35 – 90
Aluminio A6082	30 – 100
Acero	10 – 40

COMPORTAMIENTO DEL MATERIAL CURADO**RESISTENCIA DE CIZALLA**

La resistencia de cizalla depende del sustrato. La tabla siguiente muestra la resistencia de cizalla para distintos materiales utilizando probetas de acuerdo a la ISO 4587.

Curado durante 24h a 22°C

	Resistencia (N/mm <sup>2</sup> )
Madera de haya	13 – 16
ABS	8 – 10*
Aluminio A5754	19 – 22
Aluminio A5083	19 – 22
Aluminio A6082	21 – 23
Acero	>24
Acero granallado	>24

\* Fallo de sustrato

## RESISTENCIA MEDIOAMBIENTAL

Curado durante 24h a 22 °C en Acero granallado

Resistencia de cizalla, ISO 4587

## **ENVEJECIMIENTO CON TEMPERATURA**

Envejecido a la temperatura indicada y ensayado a 22 °C

	Resistencia (N/mm <sup>2</sup> )
24h a 22 °C	>24
3 días a 125 °C	12 - 14
3 días a 150 °C	4 - 6

## INFORMACIÓN GENERAL

Este producto no está recomendado para uso con oxígeno puro y/o sistemas ricos en oxígeno, y no se debe elegir como sellador de cloro u otros oxidantes fuertes.

Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consultar la Ficha de Seguridad (SDS): parte A (242983) y parte B (242984).

### **Modo de empleo:**

- 1) Antes de aplicar el adhesivo, las zonas a unir deben estar limpias, secas y sin grasa.
- 2) Para montar la jeringa, primero se introduce el dispensador, y luego se reemplaza el tapón por un mezclador. Se descartan las primeras gotas.
- 3) Se debe aplicar el adhesivo en una de las dos superficies y unir ambas en un periodo de tiempo inferior a 1 minuto.
- 4) Tras haber puesto en contacto la segunda superficie, existe un tiempo de reposicionamiento de 15-30 segundos, dependiendo del material. A continuación, se deben presionar las dos partes entre sí durante 30 segundos. Tras dejar de presionar, se debe esperar 5 minutos hasta someterlo a cargas y 24 horas hasta el curado máximo.
- 5) Para evitar la polimerización dentro del mezclador, se debe utilizar la jeringa o descartar algo de producto cada 40 minutos, por lo menos. De otro modo, se puede utilizar otro mezclador nuevo.
- 6) Tras su uso, se debe desechar el mezclador y reemplazarlo por el tapón. Almacéñese la jeringa en un ambiente fresco y seco.
- 7) Almacenamiento óptimo: 2 °C a 8 °C. El almacenamiento a temperatura inferior a 2 °C o superior a 8 °C

puede afectar de forma adversa a las propiedades del producto.

- 8) Vida útil del producto: 12 meses

### **NOTA**

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se consideran fiables. AFINITICA no puede asumir responsabilidades de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no se tiene control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines, y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad de los riesgos que pueda entrañar la manipulación y utilización de los productos. A la vista de lo anterior, AFINITICA Technologies s.l. declina específicamente todas las garantías explícitas o implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de AFINITICA. AFINITICA declina específicamente cualquier responsabilidad por daños de cualquier tipo, incidentales o derivados como consecuencia del uso de los productos, incluyendo la pérdida de ganancias. La exposición aquí ofrecida sobre procesos o composiciones no debe interpretarse como una afirmación de que éstos estén libres de patentes que obran en poder de otras firmas, o que son licencias de AFINITICA Technologies, que pueden cubrir dichos procesos o composiciones. Se recomienda a cada posible usuario que pruebe la aplicación propuesta antes de su utilización habitual, empleando estos datos como guía. Este producto puede estar cubierto por una o varias patentes o solicitudes de patente estadounidenses o de otras nacionalidades.